



FICHA TECNICA

CUMBRE SATINADO MIX

Código: 223 **Grupo: Pinturas Plásticas**

DESCRIPCIÓN

Pintura Plástica satinada basada en copolímeros vinil-etilénicos.

PROPIEDADES

* Sin disolvente.
* Acabado satinado.
* Secado rápido.
* Resistente al frote húmedo.
* Con conservante antimoho.
* Buena elasticidad.
* Impermeable al agua de lluvia.
* Puede obtener la gama de Colores de la Carta Procolor 55/05.
* No salpicante.
* COV = 0 g/L.

USOS

Para la decoración de superficies de yeso, morteros de cemento y albañilería en general, especialmente en paredes y techos, tanto en exterior como en interior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Copolímeros vinil-etilénico.
Pigmentos	Dióxido de Titanio, dependiendo del color.
Disolvente	Agua.
Brillo	Satinado.
Color	Según carta colores Procolor Mix 55/05
Contenido en sólidos	42 - 46 en volumen, según base. 52 - 56 en peso, según base.
COV	0 g/L
Densidad	1,1 - 1,4 Kgr/Lt. según base.
Viscosidad	110 - 125 U.K. a 20ºC, según base.
Secado a 23ºC. y 50% H.R.	Al tacto: Aproximadamente 30 minutos.
Repintado	Pasadas 3 horas.
Rendimiento teórico	12 - 18 m²/Lt. según soporte y modo de aplicación.
Espesor de película	55 - 85 micras húmedas. 20 - 40 micras secas.
	El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución.
Resistencia al frote húmedo	Clase 2 (ISO 11998)



MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación	Entre 5y 35ºC.	
Máxima humedad relativa	85 %. No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.	
Útiles de Aplicación	Brocha/rodillo	Pistola airless
Disolvente	Agua	Agua
Dilución	5-10%	0-5%

Limpieza de útiles Agua.

SISTEMAS DE APLICACIÓN Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Preparación previa Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente.

Superficies nuevas:

Albañilería: Aplicar una primera mano diluida al 10 - 15%. La segunda mano se aplicará sin diluir ó diluyendo como máximo 5%.

Madera / Yeso: Imprimar con Selladora Universal.

Yeso “muerto” o Pulverulento: Fijar con Procolite Fondo Penetrante ó Procofix.

Hierro / Acero: Preparar con Minio Antioxidante ó Procofer Imprimación Antioxidante.

Acabado Aplicar una segunda mano de Cumbre Satinado Mix, de acuerdo con las Condiciones de Aplicación.

Superficies pintadas Si la pintura se encuentra en buenas condiciones, limpiar el polvo y aplicar Cumbre Satinado Mix.
En superficies con temple o en mal estado, aplicar una capa de Procofix, eliminando previamente desconchados y emplasteciendo si es preciso con Proplast.
Si la superficie a repintar está afectada por humos de tabaco, como en bares, despachos, etc., es necesario imprimar previamente con Selladora Universal para evitar sangrados posteriores.
Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad Consultar etiquetado del envase.
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Tiempo de almacenaje 24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.





Edición 08/2011
Esta edición anula las anteriores

Akzo Nobel Coatings, S.L. –Calle Feixa Llarga 14-20 – 08040 Barcelona España – Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal Ins.Reg.Mer. de Barcelona, F. 78, T. 37431, H. nº B-45052, Inscrip. 157º - N.I.F. B-08218158

